



Nageldichtband



Einsatzbereich

Für die STEICOmultiproofing bei Einsatz als Behelfsdeckung (UDB-A)

Für STEICOsafe bei flachen Dachneigungen

- Zusätzliche Dichtungsmaßnahme für die Konterlatte bei Einsatz einer Behelfsdeckung mit STEICOmultiproofing und beim Einsatz von STEICOsafe bei flachen Dachneigungen
- Einseitig selbstklebend, sehr gute Klebeeigenschaften
- Leichtes Handling
- Hohe Elastizität
- Alterungsbeständig



STEICO NEWSLETTER

Erhalten Sie digital alle drei Wochen relevante News für den Holzbauer und Zimmermann: aktuelle technische Entwicklungen, neue Konstruktionslösungen, u. v. m.

steico.com/newsletter



Lieferform STEICO*multi nail*

| Rollenbreite [mm] | Rollenlänge [m] | Banddicke [mm] |
|-------------------|-----------------|----------------|
| 50 | 30 | ca. 3 |
| 80 | 30 | ca. 3 |

Hinweise: trocken, geschützt vor Schmutz, Sonne und Nässe lagern; Zellgeschlossenes Polyethylen mit Synthesekautschuk

Technische Kenndaten STEICO*multi nail*

| | |
|---|-------------------------------|
| Material | zellgeschlossenes Polyethylen |
| Temperaturbeständigkeit [°C] | -40 bis +80 |
| Verarbeitungstemperatur [°C] | ab +5 |
| Raumgewicht [kg/m ³] | ca. 30 |
| Zugfestigkeit längs/quer [N/mm ²] | 0,34 / 0,22 |
| Bruchdehnung längs/quer [%] | 135 / 115 |

Verarbeitung STEICO*multi nail*

- Der Untergrund muss sauber und trocken sein
- Das einseitig selbstklebende Band wird direkt von der Rolle verarbeitet und auf STEICO*multi UDB* / STEICO*safe* im Lagebereich der Konterlatte fixiert. Anschließend wird die Konterlatte direkt über dem aufgebrachtten Band positioniert und mechanisch befestigt (Nägeln und Schrauben)
- Entsprechende Fachregeln und Normen sind zu beachten