

Bestätigung der Bemessungswerte der Wärmeleitfähigkeit

gemäss Norm SIA 279, Wärmedämmende Baustoffe, Ausgabe 2018

Antragsteller				
Name/Firmenname	STEICO SE			
Adresse	Otto-Lilienthal-Ring 30			
PLZ/Ort	D-85622 Feldkirchen			
Produktbeschreibung				
Bezeichnung	STEICOtherm, STEICOtherm SD, STEICOfloor, STEICOinternal			
Materialgruppe	Holzfaserplatten			
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit	W/(m·K)	0.038	—	—
— für Lieferdicken	mm	20-200	—	—
— für Rohdichten	kg/m ³	160	—	—

Die Arbeitsgruppe Kontrollstelle der Kommission SIA 279 hat die eingereichten Unterlagen für das genannte Produkt gemäss Norm SIA 279:2018 geprüft und festgestellt:


<p>Qualitätssicherung, Eigenüberwachung und Fremdüberwachung der Wärmeleitfähigkeit werden entsprechend den Bestimmungen gemäss Norm SIA 279:2018 durchgeführt.</p> <p>Die Deklaration der Wärmeleitfähigkeit bzw. des Wärmedurchlasswiderstands erfolgt entsprechend Norm SIA 279:2018 für 90 % der Produktion (Vertrauensniveau 90 %) und für folgende Bedingungen: Mittlere Temperatur 10 °C, Feuchtegleichgewichtszustand im Klima 23 °C / 50 % r.F., Alterungseffekte berücksichtigt.</p>
<p>Die für dieses Produkt deklarierten Werte der Wärmeleitfähigkeit bzw. des Wärmedurchlasswiderstands können gemäss Norm SIA 279:2018, Kapitel 3, als Bemessungswerte für Nachweise im Hochbau verwendet werden.¹</p>
<p>Datum der Kontrolle: 05.10.2022</p>
<p>Diese Bestätigung ist gültig bis zum 31.12.2024.</p>

63 / 22080062

Kommission SIA 279
 Arbeitsgruppe Kontrollstelle SIA 279

Zürich, 11.10.2022

R. Räss, Präsident



R. Aeberli, Geschäftsstelle SIA



¹ Für normale Raum- und Klimabedingungen sind keine weiteren Zuschläge erforderlich. Für spezielle Temperatur- und/oder Feuchtebedingungen sind die Bemessungswerte gemäss EN ISO 10456 umzurechnen.