

STEICO *multi connect*

Trvale elastické těsnící lepidlo

Těsnící systém pro
izolace STEICO




| DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Pro všechny oblasti připojení stavebního systému STEICO na sousední konstrukce.



- trvale elastický
- bez obsahu rozpouštědel
- nestéká
- lze ho používat bez přítlačné latě
- extrémně vysoká pevnost spoje
- vhodný i pro rekonstrukci střech

Další informace a pokyny pro zpracování najdete v příslušných brožurách nebo na internetových stránkách www.steico.com/cz.



SKLADOVÁNÍ/PŘEPRAVA

Lepicí a těsnicí tmel STEICO*multi connect* skladujte v chladu a suchu při teplotě +15 °C až +25 °C.

POKYNY

Lepicí a těsnicí tmel STEICO*multi connect* chraňte před horkem, mrazem a světlem.

Skladovatelnost až 12 měsíců.

DODÁVKY STEICO*multi connect*

Balení	Obsah [ml]
12 hadicových sáčků/krabice	à 600 ml/715g
12 kartuší/krabice	à 310 ml/370g

TECHNICKÉ PARAMETRY STEICO*multi connect*

Báze	modifikované disperse
Barva	slonovinová kost
Vlastnosti povlaku	trvale elastický
Minimální teplota pro zpracování	lepidlo od +5 °C/podklad od -5 °C
Odolnost vůči mrazu	-30°C
Doba pro vytvrzení	cca 1 den (podle podkladu a tloušťky housenky)
Odolnost vůči teplotám	-30 °C až 80 °C
Vydatnost	
310 ml	6–8 m
600 ml	12–14 m

ZPRACOVÁNÍ STEICO*multi connect*

- Kontaktní plochy musejí být nosné, čisté a zbavené mastnoty, oleje a prachu. Případné separační prostředky odstraňte
- Při použití na lakovaných podkladech je třeba provést předběžnou zkoušku snášenlivosti
- Naneste na fólii nebo nosný stavební materiál (z jedné strany) 6–8 mm tlusté housenky
- Než nanesená housenka lepidla zaschne, přilepte fólii lehkým přitlačením za odlehčovací poutko. (POZOR: nepřítlačujte housenku naplocho)
- Alternativně může být lepení po částečném zaschnutí (16–20 hodin, v bezprašném prostředí) provedeno do suché housenky. V tomto případě je třeba zvýšit přitlačný tlak