


STEICO *multi primer*

Opløsningsmiddelfri primer

Tætningssystem til
STEICO-isoleringsløsninger



Primer uden opløsningsmidler



Anvendelsesområder

Klæbning / forbedring
af klæbningen med
STEICO *multi tape F*

- Hurtig hærdning
- Stærk vedhæftning
- Kan påføres fra -10 °C kold overflade
- Effektiv anvendelse af materialet via praktisk dispenserflaske
- God vandbestandighed
- Til forskellige absorberende, mineralske overflader (f.eks. gipsfiberplader, beton, murværk)
- For træ- og træbaserede materialer (f.eks. STEICO træfiberisoleringsmaterialer)



Leveringsformer STEICO multi primer

Beholder	Indhold
6 PE-flasker med dispenser, kasse	à 1 kg

Tekniske data for STEICO multi primer

Basis	vandholdig acrylpolymerdispersion
Filmegenskab	elastisk (efter hærkning)
Afluftningstid [Min.]	ca. 14 (ved +20 °C/50% r.L.)
Forarbejdningstemperatur min. [°C]	fra -10
Rækkevidde for 1 kg: <ul style="list-style-type: none">• STEICO multi tape F 100 mm [m]• STEICO multi tape F 150 mm [m]	ca. 35 ca. 25
Opbevaringstid (uåbnet)	12 måneder

Bemærkninger: Opbevares tørt ved +15 °C til +25 °C; beskyt mod varme, kulde og lys; hærdet klæbemiddel kan kun rengøres mekanisk. Bortskaf rester af hærdet materiale i henhold til EWC 17 09 04 (blandet konstruktions- og nedrivningsaffald); yderligere oplysninger på sikkerhedsdatabladet skal overholdes.

Forarbejdning af STEICO multi primer

- Ryst beholderen godt inden brug
- Materialet påføres overfladen gennem åbningen af beholderen og fordeles jævnt med en børste eller malerrulle. Til dette skal overfladen være tør, fri for fedt og støv
- Før STEICO multi tape påføres og trykkes på, skal du lade STEICO multi primer aflufte, indtil den er gennemsigtig (farveændringer tillader visuel kontrol)
- STEICO multi primer kan fjernes med vand, når den er frisk. Når primeren er hærdet, er mekanisk rengøring normalt kun mulig