291 | 23.09.2026

INFO

STEICO
Das Naturbausystem

Die Alternative zu Gipsbauplatten:

Verputzbare STEICO Holzfaser-Dämmplatten für den Innenbereich

Putzoberflächen werden von vielen Bauherren auch für das Innere ihres Holzhauses oder Dachgeschosses gewünscht. Denn Putzoberflächen

- wirken **feuchteregulierend**
- sind charaktervoll **gestaltbar**
- sind **robust**

STEICO bietet dem Holzbau hierfür hervorragende Lösungen an:

- 3 Holzfaser-Putzträgerplatten für verschiedene Einsatzzwecke im Innenbereich: STEICO*universal dry*, STEICO*base* und STEICO*install*
- ein für Holzfaser-Untergründe **optimiertes Spachtel- und Farbsystem**: STEICO*interior*

Die 3 STEICO Holzfaser-Putzträgerplatten

- sind **klammerbar**
- können mit **Standardwerkzeugen** zugeschnitten werden
- lassen sich aufgrund optimierter Größen **schnell verarbeiten**

Sie ergänzen sich hervorragend mit dem Spachtel- und Farbsystem STEICO*interior*. Denn gemeinsam ist ihnen, dass sie

- **diffusionsoffen** und **sorptionsfähig** sind
- viel **Raumluftfeuchte aufnehmen**, **zwischenspeichern** und wieder **abgeben** können
- und somit zu einem **ausgeglichenen Raumklima** beitragen.

40 JAHRE STEICO
Auf Vertrauen gebaut.

INFO

STEICO
Das Naturbausystem

STEICO*universal dry* 40, 60 mm

- Verputzbare Holzfaser-Dämmplatte mit **hoher Biegefestigkeit**
- für den Einsatz als **Gefachabschluss**, auch unter Dachschrägen
- kann im Sommer großen Beitrag zum **Hitzeschutz** leisten
- trägt das Prüfsiegel des Instituts für Baubiologie Rosenheim (IBR)
- Kohlenstoffspeicherung*: 353 kg CO_2-eq/m^3

STEICO*base* 20 mm

- Holzfaser-Putzträgerplatte mit **hoher Druckfestigkeit** und **Stoßfestigkeit**
- für den Einsatz auf **vollflächigen Holzuntergründen** (OSB, CLT) und in **Laibungen**
- trägt das Prüfsiegel des Instituts für Baubiologie Rosenheim (IBR)
- Kohlenstoffspeicherung*: 433 kg CO_2-eq/m^3

STEICO*install* 50, 60 mm

- Verputzbare Holzfaser-Dämmplatte mit (und ohne) **vorgefrästen Installationskanälen**
- für den Einsatz als Installationsebene auf **vollflächigen Holzuntergründen** (OSB, CLT)
- **handliches Format** für Baustellenmontage, **Großformat** für Elementfertigung
- trägt das Prüfsiegel des Instituts für Baubiologie Rosenheim (IBR)
- Kohlenstoffspeicherung*: 237 kg CO_2-eq/m^3

STEICO*interior render L*

- Kalkbasierte Innenraum-Multifunktionsspachtelmasse
- **3 Anwendungen. 1 System.** Ein durchgängiges System für STEICO Holzfaser-Dämmplatten: **Kleben, Armieren, Beschichten**
- **diffusionsoffen und sorptionsfähig**
- **schimmelwidrig** durch die alkalische Wirkung des Kalks

STEICO*interior color SI*

- Silikat-Innenraumfarbe
- gut deckender Allrounder **für Wand- und Deckenflächen** auf mineralischen Untergründen
- konservierungsmittelfrei
- trägt das **Prüfsiegel „Schadstoffgeprüfte Baustoffe“** des TÜV-Süd

* Biogener Kohlenstoffgehalt (in CO_2-Äquivalenten) gemäß EN 15804+A2

STEICO
Das Naturbausystem

Verantwortlich für den Inhalt

STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Web: *www.steico.com*
Mail: *info@steico.com*

Die Inhalte dieses Dokuments wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Anwendbare Normen und Vorschriften können sich jedoch entwickeln. STEICO übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der dargestellten Normen und Vorschriften. Prüfen Sie immer die Einhaltung der Normen und Vorschriften und die Eignung unserer Produkte für den konkreten Anwendungszweck und nehmen Sie bei Bedarf entsprechende Anpassungen bei der Ausführung vor.

STEICO übernimmt keine Verantwortung für die Vollständigkeit, Richtigkeit oder Qualität der Informationen von Dritten.

Dieses Dokument gilt in Deutschland.

Version: 1
Datum: 2026-09-23

Es gilt die jeweils aktuellste Version dieses Dokuments.
Diese Version finden Sie unter:
steico.com/news