

STEICO *multi tape F*

Bande adhésive avec film renforcé



Ruban adhésif haute performance avec film spécial pour usage interne et externe

- Sans solvant
- Peut être utilisé à partir de -10 °C, résistant à la température entre -40° et +100 °C
- Haute résistance aux UV et au vieillissement
- Haute résistance à l'humidité/imperméable à la pluie
- Avec papier détachable fendu pour la formation simple de collages d'angle par exemple

Domaine d'utilisation



- Collage des joints et des raccords des panneaux de fibres de bois STEICO en combinaison avec le STEICO *multi primer*
- Collage des joints et des raccords dans le système de membrane STEICO
- Collage d'assemblage pour STEICO *fix* et STEICO *tri* isolant pour appui de fenêtre

Données techniques

Résistance à la température [°C]	-40/+100
Température de mise en œuvre [°C]	>-10 ; La surface doit être sèche et exempte de glace
Inclinaison minimale du toit [°]	10
Adhésif	Dispersion acrylique, sans solvant
Supports adhésifs	Film spécial stabilisé aux UV avec treillis en polyester, adhésion sur
Couleur	Gris
Épaisseur (sans couverture) [mm] (approx.)	0,3
Résistance aux UV [mois]	12
Résistance au pelage	conforme à la norme DIN 4108/11
Résistance au pelage après vieillissement	conforme à la norme DIN 4108/11

Formats de livraison

Longueur [mm]	Largeur [mm]	Séparation du papier détachable [mm]	Nombre/paquet. [pcs]
25000	60	-	10

Livraison en rouleau avec bande de papier détachable prédécoupée dans la longueur

Longueur [mm]	Largeur [mm]	Séparation du papier détachable [mm]	Nombre/paquet. [pcs]
25000	60	20/40	10
25000	100	50/50	6
25000	150	75/75	4

☑ état : EUR_en_V1_20251208 ⓘ L'édition actuelle s'applique. Sous réserve d'erreurs ☰ Légende voir dernière page

STEICO *multi tape F*

Bande adhésive avec film renforcé

Poids et emballage

Longueur [mm]	Largeur [mm]	Poids/m ² [kg]	Poids/pc [kg]	Poids/paquet. [kg]	Emb./paq. Papier/Cart. (approx.) [kg]
25000	60	0,65	0,7	7,60	0,60

Livraison en rouleau avec bande de papier détachable prédécoupée dans la longueur

Longueur [mm]	Largeur [mm]	Poids/m ² [kg]	Poids/pc [kg]	Poids/paquet. [kg]	Emb./paq. Papier/Cart. (approx.) [kg]
25000	60	0,65	0,7	7,70	0,60
25000	100	1,08	1,1	7,70	0,60
25000	150	1,62	1,8	7,70	0,60

Notes

Stockage

- Stockez dans un endroit frais et sec entre +5 et +25 °C
- Protégez de la chaleur, du froid, de l'humidité et de l'eau stagnante.

Ingrédients

- Dispersion acrylique (sans solvant), film spécial, grille de polyester

Élimination

- Éliminez avec les déchets de construction habituels, respecter les directives légales en vigueur

Découpe

- Couteau tranchant ou autre outil de coupe approprié

Installation

Application dans le système de membrane STEICO

- Les supports doivent être stables, secs et exempts de poussière et de graisse
- Alignez STEICO *multi tape F* au milieu, retirer le papier de protection étape par étape et frotter vigoureusement la bande adhésive
- Le papier de protection fendu facilite le collage des angles, car les doublures peuvent être retirées progressivement selon les besoins
- Le ruban adhésif doit être appliqué sans plis
- Les collages ne doivent pas se trouver dans de l'eau stagnante. Le collage dans la construction de saunas et de piscines n'est pas autorisé non plus

Pose sur les panneaux de fibres de bois STEICO

- Pré-traitez les panneaux de fibres de bois STEICO dans la zone de collage avec le STEICO *multi primer*
- Après un temps d'évaporation suffisant (si l'apprêt est transparent), appliquer le STEICO *multi tape F*
- La surface de collage par côté de joint doit être d'au moins 50 mm.
- Pour améliorer l'adhérence, il est recommandé d'exercer une pression supplémentaire à l'aide d'un rouleau

Certificats et gestion de la qualité



☰ Légende

autres abréviations

- pal.** Palette
- RGL.** Rainure et languette
- Emb.** Emballage
- env.** environ

Responsable du contenu

STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Allemagne
Web : www.steico.com
Courrier : info@steico.com

Version : 1

Date : 2025-12-08

Le contenu de ce document a été préparé avec le plus grand soin. Toutefois, les réglementations applicables peuvent changer. STEICO décline toute responsabilité quant à l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité du contenu. Les domaines d'application peuvent varier dans le détail. Vérifiez toujours la compatibilité de nos produits à l'utilisation spécifique prévue.

Le contenu de ce document a été préparé en tenant compte des normes de produits européennes et fournit un aperçu général des structures des composants, des méthodes de construction et de l'installation. Les réglementations locales applicables n'ont pas été prises en compte. Avant d'utiliser nos produits, veuillez vérifier que les réglementations applicables à la zone d'utilisation spécifique sont respectées.

La version actuellement en vigueur peut être consultée à l'adresse suivante :
www.steico.com/tds_multi_tape-f_fra_fr