STEICO *universal black*

bitumowana płyta termoizolacyjna na konstrukcje ścienne

Przyjazne środowisku systemy termoizolacyjne z włókien drzewnych

Trwała jakość wizualna

Doskonała ochrona przed warunkami pogodowymi bez dodatkowej membrany

Czarna płyta termoizolacyjna pod elewacje wentylowane ze szczelinami

Obszar zastosowania

Płyta termoizolacyjna pod elewacje wentylowane ze ściśle określonymi szczelinami

- bitumowana płyta izolacyjna z włókien drzewnych jako druga warstwa odprowadzająca wodę
- bardzo mały odpad podczas obróbki dzięki połączeniom na profil pióro-wpust
- pełna funkcjonalność oraz jednolity kolor nawet przy powierzchniowym uszkodzeniu
- powierzchnia odporna na promieniowanie UV
- trwała ochrona konstrukcji budynku dzięki otwartości dyfuzyjnej
- szybka i łatwa obróbka



Dostępne formaty STEICO*universal black*

Grubość [mm]	Długość [mm]	Szerokość [mm]	Krawędzie	Ilość / Pal. [szt.]	Pow. krycia / Pal. [m²] Brutto	Pow. krycia / Pal. [m²] Netto	Ciężar / m² [kg]	Ciężar / Pal [kg]
Poręczne formaty do montażu bezpośrednio na placu budowy								
22	2.230 a)	600	pióro - wpust	52	69,576	67,228	5,72	ok. 400
35	2.230 b)	600	pióro - wpust	64	85,632	81,144	9,10	ok. 755

Właściwości techniczne STEICO*universal black*

Produkcja i kontrola wg	PN EN 13986 i PN EN 622-4
Oznakowanie płyt	SB.E-E1
Krawędzie	pióro-wpust
Klasa reakcji na ogień PN EN 13171	E
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ_D [W / (m * K)]	0,050 (wg PN EN 13986)
Deklarowany opór cieplny R_D [(m² * K) / W]	0,40(22) / 0,70(35)
Gęstość objętościowa [kg / m³]	ok. 260
Współczynnik oporu dyfuzyjnego μ	5 (wg PN EN 13986)
Wartość s_d [m]	0,11(22) / 0,18(35)
Krótkotrwała nasiąkliwość wodą [kg / m²]	≤ 1,0
Ciepło właściwe c [J / (kg * K)]	2.100
Ściskanie przy 10 % odkształceniu względnym σ_{10} [N / mm²]	0,15
Wytrzymałość na ściskanie [kPa]	150
Surowce	Włókno drzewne, siarczan glinu, bitum
Kod odpadu (EAK)	030105 / 170201; usuwanie jak w przypadku drewna i materiałów drewnopochodnych

Wskazówki: płyty należy składować w pozycji leżącej, na płasko, w suchym miejscu; krawędzie należy chronić przed uszkodzeniem; opakowanie transportowe można usunąć dopiero po ustawieniu palety na stabilny podłożu; maksymalna wysokość ułożenia: 4 palety.

Dalsze zalecenia projektowe i wykonawcze, takie jak m.in. dopuszczalne szczeliny między deskami elewacyjnymi, znajdą Państwo na www.steico.com.

Międzynarodowa zastosowalność

Uwaga: niniejsza broszura stanowi tłumaczenie niemieckiego katalogu.Mogą obowiązywać osobne regulacje krajowe, które należy przestrzegać.

a) Płyta bitumowana w całej grubości (masie)
b) Płyta bitumowana w jednej warstwie (zewnętrzna warstwa)

03/2023 | Zmiany techniczne zastrzeżone | Obowiązuje aktualne wydanie | Możliwość wystąpienia błędów

CE

PEFC PEFC/04-31-2550 Promoting Sustainable Forest Management www.pefc.co.uk

FORUM HOLZBAU PREMIUM PARTNER

System zarządzania jakością ISO 9001:2015

Zarządzanie środowiskowe ISO 14001:2015

STEICO
naturalny system budowlany

Partner STEICO

www.steico.com

STEICO CEE Sp. z o.o. | ul. Przemysłowa 2 | 64-700 Czarnków, Polska | E-mail: infocee@steico.pl

PL