

STEICO*secure* Montagequader



- Quader aus Polyurethan-Hartschaum
- Als Druckunterlage zur Lastverteilung in der Putzschicht
- Einfache Integrierung in das STEICO*secure* WDVS-System

Einsatzbereich



- Quader als Druckunterlage für Montagen gegen das WDVS

Technische Daten

Brandverhalten	B2 / E (DIN 4102)
Rohdichte	~ 200 kg/m ³
Farbe	Weiß
Material	Polyurethan-Hartschaum
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ_b DE	0,049 W/(m*K)
Gebrauchslast in der Fläche	5,9 kN

Lieferformen

Lieferung in handlichen Kartons

Farbton	Dicke [mm]	Maße [mm]	Anzahl/Pak. [St.]
Weiß	80	198*198	4
Weiß	100	198*198	4
Weiß	120	198*198	4
Weiß	140	198*198	2
Weiß	160	198*198	2
Weiß	180	198*198	2
Weiß	200	198*198	2

STEICO*secure* Montagequader

Hinweise

Lagerung

- Trocken, vor UV-Strahlung und Feuchtigkeit schützen

Inhaltsstoffe

- Polyurethan Hartschaum

Entsorgung

- Über den regulären Bauabfall, geltende gesetzliche Richtlinien beachten

Bearbeitung

- Stichsäge, Handkreissäge, Handsäge,

Abeitsschutz und Sicherheit

- Sicherheitsdatenblatt beachten

Verarbeitung

Mauerwerk / Stahlbeton

- Es wird empfohlen, dass Montageelement gleichzeitig mit dem Kleben der Dämmplatten zu setzen
- Die genaue Lage des Quaders einmessen und Position notieren
- Auf die Rückseite des Montagequaders Klebmasse aufziehen
- Das Element muss vollflächig auf dem Untergrund verklebt werden
- Den Quader dämmplattenbündig anpressen
- Anschließend wird die Fassadefläche armiert und verputzt

Holzbau

- Es wird empfohlen, dass Montageelement gleichzeitig mit der Montage der Dämmplatten zu setzen
- Bei Holzkonstruktionen muss ein vollflächiger und ausreichend tragfähiger Untergrund vorhanden sein
- Die genaue Lage des Quaders einmessen und Position notieren
- Den Montagequader dämmplattenbündig auf der Tragekonstruktion anschrauben
- Anschließend wird die Fassadefläche armiert und verputzt

Zusatzinformation

- Nach Fertigstellung der Fassade können Verankerungen durch den Quader durchgeführt werden. Dabei ist zu beachten, dass das zu montierende Bauteil vollflächig auf dem Quader aufliegt
- In Abhängigkeit vom gewählten Befestigungsmittel kann eine Wärmebrücke entstehen
- Geschaffene Durchdringungen sind fachgerecht abzudichten mittels Fugendichtband / Dichtstoff

Zertifikate und Qualitätsmanagement



STEICO*secure* Montagequader

☰ Legende

Abkürzungen:

Pak. Paket

St. Stück

DEU Deutschland

AUT Österreich

CHE Schweiz

Disclaimer

Verantwortlich für den Inhalt

STEICO SE

Otto-Lilienthal-Ring 30

85622 Feldkirchen

Web www.steico.com

Mail info@steico.com

Version: 3

Datum: 2026-03-02

Haftungsinformationen

Die Inhalte dieses Dokuments wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Anwendbare Vorschriften können sich jedoch entwickeln. STEICO übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Inhalte. Anwendungen können in Details voneinander abweichen. Prüfen Sie immer die Eignung unserer Produkte für den konkreten Anwendungszweck.

Regionale Gültigkeit: DEU, AUT, CHE

Die aktuell gültige Fassung finden Sie unter: http://www.steico.com/tds_steicosecure_montagequader_deu-aut-che_de