

STEICO *multi tape black*

Hochleistungsklebeband mit Spezialvlies



- Lösemittelfrei
- Hohe UV- und Alterungsbeständigkeit
- Hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit/regensicher
- Im Innen- und geschützten Außenbereich einsetzbar
- Verarbeitbar ab -10 °C (trockener und eisfreier Untergrund erforderlich)
- Temperaturbeständig von -40 bis +100 °C

Einsatzbereich



- Fugen- und Anschlussverklebung von STEICO Holzfaser-Platten in Kombination mit STEICO *multi primer*
- Stoß- und Anschlussverklebung bei STEICO *universal black*
- Anschlussverklebungen für STEICO *fix* und STEICO *tri* Unterfensterbänke

Technische Daten

Temperaturbeständigkeit [°C]	-40 bis +100
Verarbeitungstemperatur [°C]	≥ -10; Untergrund muss trocken und eisfrei sein
Minstdachneigung [°]	10
Klebstoff	Acrylat-Dispersion, lösemittelfrei
Klebstoffträger	UV-stabilisiertes Spezialvlies, einseitig klebend
Farbe	Schwarz ohne Aufdruck
Stärke (ohne Abdeckung) [mm]	ca. 0,6
UV-Beständigkeit	6 Monate (vor Anbringen der Fassadenbekleidung)
Schälfestigkeit	erfüllt gem. DIN 4108-1
Schälfestigkeit nach Alterung	erfüllt gem. DIN 4108-11
s _d -Wert [m]	1,5

Lieferformen

Länge [mm]	Breite [mm]	Schlitzung Trennpapier [mm]	Anzahl/Pak. [St.]
25000	70	20/50	8
25000	140	50/20/70	4

STEICO *multi tape black*

Hochleistungsklebeband mit Spezialvlies

Gewicht und Verpackung

Länge [mm]	Breite [mm]	Gew./m ² [kg]	Gew./St. [kg]	Gew./Pak. [kg]	Verp./Pak. Papier/Kartonagen (ca.) [kg]
25000	70	0,65	0,8	7,50	0,800
25000	140	0,65	1,6	7,50	1,200

Hinweise

Lagerung

- Vor Hitze, Kälte und UV-Strahlung schützen
- Trocken lagern bei +5 bis +25 °C

Inhaltsstoffe

- Acrylat-Dispersion (lösungsmittelfrei), UV-stabilisiertes Spezialvlies

Entsorgung

- Über den regulären Bauabfall, geltende gesetzliche Richtlinien beachten

Bearbeitung

- Scharfes Messer oder ein anderes geeignetes Schneidwerkzeug

Verarbeitung

Verarbeitung im STEICO Bahnsystem

- Untergründe müssen tragfähig, trocken, staub- und fettfrei sein.
- STEICOMulti tape black ausrichten, Trennpapier schrittweise entfernen und dabei das Klebeband kräftig anreiben.
- Geschlitztes Trennpapier erleichtert das Verkleben von Ecken, da hier zuerst nur ein Liner abgezogen werden kann.
- STEICOMulti tape black zug- und faltenfrei verkleben.
- Bei auftretenden Zugkräften muss der Untergrund zusätzlich mechanisch befestigt werden.
- Verklebungen dürfen sich nicht in stehendem Wasser befinden. Auch Verklebungen im Sauna- und Schwimmbadbau sind unzulässig.

Verarbeitung auf STEICO Holzfaserplatten

- STEICO Holzfaserplatten im Klebebereich mit STEICOMulti primer vorbehandeln.
- Nach ausreichender Abluftzeit (wenn Primer transparent ist) STEICOMulti tape black ansetzen, Trennpapier entfernen und anreiben.
- Die Klebefläche je Stoßfugenseite muss mind. 50 mm betragen.
- Zur Haftverbesserung wird ein zusätzliches Anpressen mit einer Lackrolle oder Walze empfohlen
- Nach Anbringen des Klebebandes ist dieses überputzbar

STEICO *multi tape black*

Hochleistungsklebeband mit Spezialvlies

☰ Legende

Abkürzungen:

Pal. Palette

Gew. Gewicht

Verp. Verpackung

Pak. Paket

St. Stück