



| DOMAINES D'APPLICATION


Isolation des murs par l'intérieur.

| MATÉRIAU

Panneau isolant en fibre de bois selon norme NF EN 13171.

Le bois utilisé provient de l'exploitation forestière raisonnée et est certifié FSC®.

- Isolant écologique en fibre de bois résineux
- Idéal pour les travaux de rénovation
- Excellente régulation de l'humidité
- Très ouvert à la diffusion de vapeur d'eau, contribue à un climat d'habitation sain
- Recyclable, écologique, respecte l'environnement



| FORMATS DISPONIBLES STEICO*internal*

Épaisseur [mm]	Profil	Format brut [mm]	Format utile [mm]	Poids [kg/m ²]	Pièces/pal.	m ² /pal.	m ² utiles / pal.	Poids/pal. [kg]
40	Chants droits	1200 * 380	1200 * 380	6,40	84	38,3	38,3	env. 260
60	Chants droits	1200 * 380	1200 * 380	9,60	57	26,0	26,0	env. 250
80	Chants droits	1200 * 380	1200 * 380	12,80	42	19,2	19,2	env. 270

| RECOMMANDATIONS

Stocker à plat et au sec.
Protéger les chants contre les chocs.
Ne pas empiler plus de deux palettes.


| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES STEICO*internal*

Marquage des panneaux selon norme EN 13171	WF – EN 13171 – T4 – CS(10\Y)50 – TR2,5 – AF 100
Profil	Rainure et languette / chants droits
Réaction au feu selon norme EN 13501-1	E
Conductivité thermique λ_D [W/(m*K)] selon NF EN 12667	0,038
Résistance thermique R_D [(m ² *K)/W] selon NF EN 12667	1,05 (40) / 1,55 (60) / 2,10 (80)
Masse volumique [kg/m ³]	env.160
Facteur de résistance à la diffusion de vapeur d'eau μ	5
Valeur s_d [m] + [(ép.)(mm)]	0,2 (40) / 0,3 (60) / 0,4 (80)
Capacité thermique massique c [J/(kg * K)]	2100
Résistance à la compression [kPa]	50
Composants	Fibre de bois
Code Européen de Déchets CED	030105/170201



allows Moisture Control Design compliant with
✓ EN 15026
✓ ASHRAE 160
✓ DIN 4108

Quality Management
ISO 9001:2015



STEICO
Le système constructif par nature

Votre revendeur agréé :

www.steico.com