



STEICO *universal black*

Bituminierte Wandbauplatte für Vorhangfassaden

Umweltfreundliche Dämmsysteme
aus natürlicher Holzfaser

Für eine dauerhaft
ansprechende Optik

Sehr guter Witterungsschutz
ohne zusätzliche Fassadenbahn



Die schwarze Wandbauplatte für Vorhangfassaden mit Fugenanteil



Einsatzbereich

Für Vorhangfassaden
mit definiertem
offenen Fugenanteil



Das Zeichen für
verantwortungsvolle
Waldwirtschaft

- Bituminierte Holzfaserplatte als zweite wasserführende Ebene
- Umlaufendes Nut- und Federprofil für eine nahezu verschnittfreie Verlegung
- Volle Funktion und Optik, auch bei oberflächlichen Beschädigungen
- Robuste Oberfläche bei UV-Belastung
- Besonders diffusionsoffen für erhöhte Konstruktionssicherheit
- Schnell und einfach in der Verarbeitung



Lieferformen STEICOuniversal black

Dicke [mm]	Format [mm]		Kanten	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Pal. [m ²]		Gewicht/m ² [kg]	Gewicht/Pal. [kg]
	Brutto	Netto			Brutto	Netto		

Handliche Formate, z.B. für die Baustellenmontage

22	2.230 * 600 ^{a)}	2.210 * 585	N + F	52	69,576	67,228	5,72	ca. 385
35	2.230 * 600 ^{b)}	2.205 * 575	N + F	66	88,308	83,680	9,10	ca. 765

Technische Kenndaten STEICOuniversal black

Produziert und überwacht gemäß	DIN EN 13986 und DIN EN 622-4
Plattenkennzeichnung	SB.E-E1
Brandverhalten gemäß DIN EN 13986	E
Wärmeleitfähigkeit λ gemäß DIN EN 13986 [W/(m*K)]	0,050
Wärmedurchlasswiderstand R [(m ² *K)/W]	0,40(22) / 0,70(35)
Rohdichte [kg/m ³]	ca. 260
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl μ gemäß DIN EN 13986	5
s_d -Wert [m]	0,11(22) / 0,18(35)
Kurzzeitige Wasseraufnahme [kg/m ²]	$\leq 1,0$
Spezifische Wärmekapazität c [J/(kg*K)]	2.100
Druckspannung bei 10% Stauchung σ_{10} [N/mm ²]	0,15
Druckfestigkeit [kPa]	150
Einsatzstoffe	Holzfaser, Aluminiumsulfat, Bitumen
Abfallschlüssel (EAK/AVV)	030105/170201, Entsorgung wie Holz und Holzwerkstoffe

Hinweise: Liegend, plan und trocken lagern. Kanten vor Beschädigung schützen. Folienverpackung erst entfernen, wenn Palette auf festem, ebenem und trockenem Untergrund steht. Maximale Stapelhöhe: 4 Paletten



Ausführliche Informationen zur Verarbeitung, u.a. Definitionen zu Fugen und Möglichkeiten der Holzbekleidung, finden Sie online in der "Verarbeitungsanleitung STEICOuniversal black" unter: steico.com/download/technik-verarbeitung

STEICOmultip tape black

Hochleistungsklebeband mit Spezialvlies – ideal für die Stoß- und Anschlussfugenverklebung von STEICOuniversal black



FORUM
HOLZBAU
PREMIUM
PARTNER

Qualitätsmanagement
ISO 9001:2015

a) Mit durchgehender Bituminierung
b) Mit bituminierter Decklamelle