Fiche technique

STEICO*multi CAP clear*

Membrane autocollante pare-pluie et étanche à l'air

Membrane de protection transparente contre les intempéries, entièrement autocollante et étanche à l'air

- Entièrement autocollante, protège de manière fiable les composants contre la pluie, possibilité d'exposition à l'extérieur jusqu'à 3 mois
- Haut niveau de sécurité pour les installateurs grâce à la surface antidérapante et à la membrane transparente (permettant de voir le support)
- Hygrovariable – valeur sd de 0,3–2,7 m
- Grande force d'adhérence grâce au double film fonctionnel

Domaine d'utilisation

- Membrane transparente de protection contre les intempéries pour les éléments en bois sur les toits, les planchers et les murs

Données techniques

Production et étiquetage	EN 13984
Réaction au feu (RTF) selon la norme DIN EN 13501-1	E
Résistance à la température	-40 / +70 °C
Température de mise en œuvre	> -5, la surface doit être sèche et exempte de glace °C
Force de traction longitudinale maximale	≥ 200 N/5 cm
Force de traction maximale transversale	≥ 200 N/5 cm
Allongement à la traction maximale dans le sens de la longueur	≥ 30 %
Allongement à la traction maximale transversal	≥ 30 %
Résistance à la déchirure longitudinale	≥ 50 N
Résistance à la déchirure transversale	≥ 50 N
Résistance au passage de l'eau	W1
Exposition aux intempéries	12 semaines
Support adhésif divisé	125/25 cm
Adhésif	Acrylate modifié, sans solvant

Données techniques supplémentaires

Épaisseur [mm]	Valeur s_d [m]
1,00	0,3 - 2,7

Fiche technique

STEICO*multi CAP clear*

Membrane autocollante pare-pluie et étanche à l'air

Formats de livraison

Rouleaux

Longueur [mm]	Largeur [mm]	Nombre/Pal. [pcs]	Surface/rouleau [m²]
50000	1500	24	75

Poids et emballage

Rouleaux

Longueur [mm]	Largeur [mm]	Poids/m² [kg]	Poids/pc [kg]	Emb./pal. Papier/ Cart. (approx.) [kg]	Emb./pal. Plastique (environ) [kg]	Emb./pal. Bois (environ) [kg]	Poids/Pal. (approx.) [kg]
50000	1500	0,22	17,0	47,50	3,0	16,2	450

Notes

Stockage

- Conserver dans un endroit sec, à l'abri de la poussière, du soleil et de l'humidité

Élimination

- Éliminer avec les déchets de chantier habituels en respectant les directives légales en vigueur

Découpe

- La membrane d'étanchéité à l'air peut être découpée à l'aide d'un couteau bien aiguisé ou d'un outil de coupe adapté aux membranes

Installation

- Les supports doivent être stables, secs et exempts de poussière et de graisse
- Posez la membrane avec la face imprimée tournée vers l'installateur/extérieur
- STEICO*multi CAP clear* doit être entièrement collée au support (bois, matériaux à base de bois, maçonnerie, béton). La pose peut être effectuée horizontalement et verticalement
- Les joints de recouvrement doivent se chevaucher d'au moins 10 cm
- Alignez le STEICO*multi CAP clear* enlevez le film de protection étape par étape et frottez vigoureusement la membrane.
- Le film protecteur fendu facilite la pose des angles, car les doublures peuvent être retirées par étape en fonction des besoins
- Les raccords des éléments et les percements doivent être rendus étanches à l'air et résistants à la pluie battante à l'aide des accessoires du système STEICO
- L'eau stagnante permanente doit être évitée
- Les précipitations importantes doivent pouvoir s'écouler de manière contrôlée
- L'eau doit être évacuée du plancher ou du bâtiment à l'aide de drains prévus à cet effet
- STEICO*multi CAP clair* doit être posée dans le sens de portée des éléments du plancher.
- Les instructions de mise en œuvre et les spécifications détaillées ainsi que les normes et réglementations techniques en vigueur doivent être respectées

Fiche technique

STEICO*multi CAP clear*

Membrane autocollante pare-pluie et étanche à l'air

Certificats et gestion de la qualité

CE

Légende

autres abréviations

pal. Palette
R&L. Rainure et languette
Emb. Emballage
env. environ

FRA France

Conformité

Responsable du contenu
STEICO France SAS
22 Rue des Roses
67170 Brumath
France
Internet : www.steico.com
Courriel : contact@steico.com

Version : 3
Date : 2026-09-21

Clause de non-responsabilité
Le contenu de ce document a été rédigé avec le plus grand soin. Les normes et réglementations applicables peuvent toutefois évoluer. STEICO ne garantit pas l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des normes et réglementations présentées. Vérifiez toujours le respect des normes et des réglementations ainsi que l'adéquation de nos produits à une mise en œuvre spécifique et, si nécessaire, procédez aux modifications nécessaires.

STEICO décline toute responsabilité quant à l'exhaustivité, l'exactitude ou la qualité des informations provenant de tiers.

Validité régionale du document: FRA

La dernière version en date de ce document fait foi. Vous trouverez la version en vigueur ici :
www.steico.com/tds_multi_capclear_fra_fr