Fiche technique

STEICO*multi connect*

Mastic-colle pour membranes sur support maçonné

Mastic-colle flexible en permanence pour usage interne et externe protégé

- Sans solvant
- Peut être mis en oeuvre à partir de -5 °C, résistant à la température entre -30° et +80 °C
- Flexible en permanence, ne coule pas
- Capacité adhésive élevée
- Peut être utilisé lors de la rénovation de toitures par l'extérieur

Domaine d'utilisation

- Toutes les zones de connexion du système de construction STEICO et des composants adjacents

Données techniques

Capacité	310 ml: 6-8 m
Résistance à la température	-30/+80 °C
Résistance au gel	à - 30 °C °C
Température de traitement min	-5 °C
Couleur	bleu clair
Résistance au pelage	DIN 4108/11
Résistance au pelage après vieillissement	DIN 4108/11
Base	dispersion modifiée
Propriété du film	Élasticité permanente
Temps de séchage	~ 48 (en fonction du support et de la quantité appliquée) h

Formats de livraison

Format	Taille [ml]	Nombre/paquet. [pcs]
cartouches	310	12

Poids et emballage

Taille [ml]	Poids/pc [kg]	Poids/paquet. [kg]	Emb./paq. Papier/Cart. (approx.) [kg]
310	0,4	4,60	0,20

Fiche technique

STEICO*multi connect*

Mastic-colle pour membranes sur support maçonné

Notes

Stockage

- Stockez dans un endroit frais et sec entre +15 et +25 °C
- Protégez de la chaleur, du froid et des rayons UV
- Peut être stocké pendant au moins 24 mois

Élimination

- Éliminez les résidus de matériaux durcis conformément au CED 17 09 04 (déchets de construction et de démolition mélangés)

Installation

- Peut être appliqué avec des pistolets conventionnels à cartouche ou à poches souples

Santé et sécurité au travail

- Les informations complémentaires de la fiche de données de sécurité doivent être respectées.

Installation

- Les surfaces de collage doivent être stables, propres et exemptes de graisse, d'huile et de poussière.
- Lors de l'application sur des supports enduits, un test de compatibilité préalable est nécessaire.
- Appliquez des cordons de 6 à 8 mm d'épaisseur d'un côté de la membrane ou du matériau de construction porteur.
- Fixez la membrane pendant la phase humide du cordon de colle en appuyant légèrement dessus.**(ATTENTION : Ne pas presser le cordon à plat**).
- Le collage peut également être effectué après un séchage (16 – 20 h, dans un environnement sans poussière) dans le cordon de colle sec. La pression de contact peut alors être augmentée.
- Lors du collage de membranes, de raccords muraux, etc. à l'extérieur, il convient de veiller à ce qu'une exposition intensive à l'humidité, par exemple en cas de pluie continue ou d'humidité de ruissellement, soit exclue.
- STEICO*multi connect* présente une bonne résistance à l'eau ; toutefois, les applications avec une humidité de l'air constamment élevée ne sont pas possibles, par exemple dans les piscines ou autres locaux humides (également en raison de l'air humide chloré agressif).

Certificats et gestion de la qualité

Fiche technique

STEICO*multi connect*

Mastic-colle pour membranes sur support maçonné

Légende

autres abréviations

pal. Palette
R&L. Rainure et languette
Emb. Emballage
env. environ

FRA France

Conformité

Responsable du contenu
STEICO France SAS
22 Rue des Roses
67170 Brumath
France
Internet : www.steico.com
Courriel : contact@steico.com

Version : 2
Date : 2026-09-21

Clause de non-responsabilité

Le contenu de ce document a été rédigé avec le plus grand soin. Les normes et réglementations applicables peuvent toutefois évoluer. STEICO ne garantit pas l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des normes et réglementations présentées. Vérifiez toujours le respect des normes et des réglementations ainsi que l'adéquation de nos produits à une mise en œuvre spécifique et, si nécessaire, procédez aux modifications nécessaires.

STEICO décline toute responsabilité quant à l'exhaustivité, l'exactitude ou la qualité des informations provenant de tiers.

Validité régionale du document: FRA

La dernière version en date de ce document fait foi. Vous trouverez la version en vigueur ici :
www.steico.com/tds_multi_connect_fra_fr