Fiche technique

STEICO*multi cover 5*

Membrane pare-vapeur praticable

Membrane pare-vapeur résistante à l'usure et étanche à la pluie pour usage extérieur

- Peut être utilisée comme revêtement temporaire
- Antidérapante, excellente praticabilité même en cas d'humidité
- Robuste et flexible : tissu non tissé PP enduit, 3 couches, à maillage renforcé
- Collage sûr de la membrane grâce à 2 zones autocollantes intégrées

Domaine d'utilisation

- Pare-vapeur pour les constructions extérieures de toitures et de murs
- Pare-vapeur robuste pour la rénovation des planchers d'étages existants

Données techniques

Production et étiquetage	EN 13984: 2013
Réaction au feu (RTF) selon la norme DIN EN 13501-1	E
Résistance à la température	-40 / +80 °C
Force de traction longitudinale maximale	≥ 320 N/5 cm
Force de traction maximale transversale	≥ 270 N/5 cm
Allongement à la traction maximale dans le sens de la longueur	≥ 40 %
Allongement à la traction maximale transversal	≥ 40 %
Résistance à la déchirure longitudinale	≥ 350 N
Résistance à la déchirure transversale	≥ 300 N
Résistance au passage de l'eau	W1
Résistance à la pénétration de l'eau après vieillissement	W1
Durabilité de la résistance au passage de la vapeur d'eau contre le vieillissement artificiel	passé
Exposition aux intempéries	12 semaines
Valeur s_d	5,00 m

Données techniques supplémentaires

Épaisseur [mm]	Valeur s_d [m]
0,45	5,00

Fiche technique

STEICO*multi cover 5*

Membrane pare-vapeur praticable

Formats de livraison

Rouleaux

Longueur [mm]	Largeur [mm]	Nombre/Pal. [pcs]	Surface/rouleau [m²]
50000	1500	20	75

Poids et emballage

Rouleaux

Longueur [mm]	Largeur [mm]	Poids/m² [kg]	Poids/pc [kg]	Emb./pal. Papier/ Cart. (approx.) [kg]	Emb./pal. Plastique (environ) [kg]	Emb./pal. Bois (environ) [kg]	Poids/Pal. (approx.) [kg]
50000	1500	0,15	11,3	38,00	2,5	16,2	290

Notes

Stockage

- Conservez dans un endroit sec, à l'abri de la poussière, du soleil et de l'humidité

Élimination

- Éliminez avec les déchets de construction habituels, respecter les directives légales en vigueur

Découpe

- La membrane d'étanchéité à l'air peut être découpée à l'aide d'un couteau bien aiguisé ou d'un outil de coupe adapté aux membranes

Installation

- Nettoyez la surface de la toiture au préalable et enlevez tout obstacle (clous et objets pointus)
- Posez la membrane avec la face imprimée tournée vers l'installateur
- Posez la membrane parallèlement à la ligne d'égout avec un chevauchement d'au moins 10 cm
- Fixez uniquement dans la zone de chevauchement (par exemple, agrafes)
- N'activez les zones autocollantes longitudinales qu'après avoir fixé la membrane en retirant la bande de protection
- Les raccords des éléments et les pénétrations doivent être rendus étanches à l'air avec les accessoires du système STEICO
- Peut être utilisé comme pare-vapeur indépendamment de l'inclinaison de la toiture

Certificats et gestion de la qualité

CE

Fiche technique

STEICO*multi cover 5*

Membrane pare-vapeur praticable

Légende

autres abréviations

pal. Palette
R&L. Rainure et languette
Emb. Emballage
env. environ

FRA France

Conformité

Responsable du contenu
STEICO France SAS
22 Rue des Roses
67170 Brumath
France
Internet : www.steico.com
Courriel : contact@steico.com

Version : 2
Date : 2026-09-21

Clause de non-responsabilité

Le contenu de ce document a été rédigé avec le plus grand soin. Les normes et réglementations applicables peuvent toutefois évoluer. STEICO ne garantit pas l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des normes et réglementations présentées. Vérifiez toujours le respect des normes et des réglementations ainsi que l'adéquation de nos produits à une mise en œuvre spécifique et, si nécessaire, procédez aux modifications nécessaires.

STEICO décline toute responsabilité quant à l'exhaustivité, l'exactitude ou la qualité des informations provenant de tiers.

Validité régionale du document: FRA

La dernière version en date de ce document fait foi. Vous trouverez la version en vigueur ici :
www.steico.com/tds_multi_cover5_fra_fr