Fiche technique

STEICO*multi fill*

Mastic colle pour combler les joints

Mastic-colle pour joints ETICS, flexible en permanence, pour usage interne et externe

- Exempt d'isocyanate, de solvants et de silicone
- Peut être utilisé à partir de -5 °C, résistant à la température entre -40° et +100 °C
- Flexible en permanence, ne coule pas
- Stable aux UV et peut être recouvert d'un enduit
- Peut être appliqué humide sur humide, durcit rapidement, adhère bien à divers substrats

Domaine d'utilisation

- Produit de remplissage pour des largeurs de joints allant jusqu'à max. 6 mm
- Colle de réparation (collage de pièces d'assemblage en panneaux de fibres de bois)
- Collage STEICO*fix*/*fix 2.0* à l'extérieur dans la construction ETICS

Données techniques

Capacité	35-25/25-10/10-6 m
Largeur du joint	2-3 / 3-5 / 5-6 mm
Résistance à la température	-40/+100 °C
Température de traitement min	+5 °C
Couleur	marron
Consistance	Viscosité moyenne, pâteuse
Densité	1,50 g/cm³
Durcissement 24 h (20 °C, 50 % h.r.)	4 mm
Allongement à la rupture (ISO 37)	370 %
Résistance à la rupture (ISO 37)	2,5 MPa
Décoloration	aucune

Formats de livraison

Format	Taille [ml]	Nombre/paquet. [pcs]
Cartouches	310	12

Poids et emballage

Taille [ml]	Poids/pc [kg]	Poids/paquet. [kg]	Emb./paq. Papier/Cart. (approx.) [kg]
310	0,5	6,50	0,20

Fiche technique

STEICO*multi fill*

Mastic colle pour combler les joints

Notes

Stockage

- Stockez dans un endroit frais et sec entre +15 et +25 °C
- Protégez de la chaleur, du froid et des rayons UV
- Peut être stocké pendant au moins 12 mois

Élimination

- Éliminez les résidus de matériaux durcis conformément au CED 17 09 04 (déchets de construction et de démolition mélangés)

Découpe

- Peut être appliqué avec des pistolets standard à cartouche ou poches souples

Santé et sécurité au travail

- Les informations complémentaires de la fiche de données de sécurité doivent être respectées.

Installation

- Appliquer STEICO*multi fill* sur une face de la surface de collage sèche, exempte de graisse et de poussière
- Bonne adhérence sur les systèmes de peinture, les métaux, le verre, la céramique, les supports non poreux en général et diverses matières plastiques
- Bien que de bons résultats soient également obtenus dans la pratique sans primaire adhésif, il est recommandé d'utiliser STEICO*multi primer* sur le béton.
- Toutefois, dans le cas de supports hétérogènes et différents, les valeurs d'adhérence qui peuvent être atteintes doivent d'abord être déterminées au moyen d'un test
- Le temps de pelliculation (formation de la première peau) est nettement plus court en cas d'humidité élevée ou après avoir pulvérisé de l'eau sur le mastic.
- Convient pour le collage de joints en ETICS

Certificats et gestion de la qualité

Fiche technique

STEICO*multi fill*

Mastic colle pour combler les joints

Légende

autres abréviations

pal. Palette
R&L. Rainure et languette
emb. Emballage
env. environ

FRA France

Conformité

Responsable du contenu
STEICO France SAS
22 Rue des Roses
67170 Brumath
France
Internet : www.steico.com
Courriel : contact@steico.com

Version : 2
Date : 2026-09-21

Clause de non-responsabilité
Le contenu de ce document a été rédigé avec le plus grand soin. Les normes et réglementations applicables peuvent toutefois évoluer. STEICO ne garantit pas l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des normes et réglementations présentées. Vérifiez toujours le respect des normes et des réglementations ainsi que l'adéquation de nos produits à une mise en œuvre spécifique et, si nécessaire, procédez aux modifications nécessaires.

STEICO décline toute responsabilité quant à l'exhaustivité, l'exactitude ou la qualité des informations provenant de tiers.

Validité régionale du document: FRA

La dernière version en date de ce document fait foi. Vous trouverez la version en vigueur ici :
www.steico.com/tds_multi_fill_fra_fr