Fiche technique

STEICO*multi membra 5*

Membrane pare-vapeur

Membrane pare-vapeur pour applications intérieures

- Ouvert à la diffusion de vapeur d'eau, valeur Sd = 5 m
- Résistance à la déchirure très élevée
- Compatible avec la mise en œuvre d'isolants en vrac et en panneaux.
- Voile de polypropylène triple couche

Domaine d'utilisation

- Pour la finition intérieure étanche à l'air des constructions de toitures, de murs et de planchers.
- Convient aux matériaux d'isolation en vrac et aux matériaux d'isolation en nattes

Données techniques

Production et étiquetage	EN 13984 : 2013
Réaction au feu (RTF) selon la norme DIN EN 13501-1	E
Résistance à la température	-40 / +80 °C
Durabilité après vieillissement artificiel	Conforme à la norme EN 1296/EN 1931
Résistance aux UV	3 mois
Force de traction longitudinale maximale	≥ 220 N/5 cm
Force de traction maximale transversale	≥ 190 N/5 cm
Allongement à la traction maximale dans le sens de la longueur	≥ 10 %
Allongement à la traction maximale transversal	≥ 5 %
Résistance à la déchirure longitudinale	≥ 210 N
Résistance à la déchirure transversale	≥ 220 N
Valeur s_d	5,00 m

Formats de livraison

Rouleaux

Longueur [mm]	Largeur [mm]	Nombre/Pal. [pcs]	Surface/rouleau [m²]
50000	1500	20	75
50000	3000	20	150

Fiche technique

STEICO*multi membra 5*

Membrane pare-vapeur

Poids et emballage

Rouleaux

Longueur [mm]	Largeur [mm]	Poids/m² [kg]	Poids/pc [kg]	Emb./pal. Papier/ Cart. (approx.) [kg]	Emb./pal. Plastique (environ) [kg]	Emb./pal. Bois (environ) [kg]	Poids/Pal. (approx.) [kg]
50000	1500	0,13	10,0	30,00	2,5	16,2	255
50000	3000	0,13	20,0	60,00	5,0	16,2	485

Notes

Stockage

- Stocker STEICOmulti membra 5 au sec, à l'abri de la poussière, du soleil et de l'humidité

Élimination

- éliminer avec les déchets de construction habituels, respecter les directives légales en vigueur

Découpe

- La membrane d'étanchéité à l'air peut être découpée à l'aide d'un couteau bien aiguisé ou d'un outil de coupe adapté aux membranes

Installation

Pose avec isolation entre montants

- Le côté imprimé de la membrane doit être orienté vers l'intérieur de la pièce.
- Posez la membrane parallèlement ou perpendiculairement aux chevrons, avec un chevauchement d'au moins 10 cm
- Veillez à ce que la membrane affleure la surface de l'isolant. Il ne doit pas y avoir d'espace entre l'isolation et la membrane. Ceci peut être contrôlé visuellement grâce à la nature translucide de la membrane.
- Posez la membrane sans tension et évitez les plis
- Les chevauchements, les raccords d'éléments et les pénétrations doivent être rendus étanches à l'air à l'aide des accessoires du système STEICO
- Des fixations mécaniques supplémentaires (par exemple des liteaux) doivent être effectuées immédiatement après la pose pour supporter le poids du matériau d'isolation

Pose avec isolation soufflée

- La distance entre les agrafes utilisées pour fixer le pare-vapeur à la sous-construction est de max. 10 cm
- En alternative, il est possible d'utiliser de STEICO *bandes fibres dures* ou d'une latte supplémentaire parallèlement au montant/chevron.
- Avant la pose de l'isolant insufflé, il faut installer une latte transversale avec un entraxe maximal de 420 mm
- Après la pose de l'isolation, scellez les trous d'injection d'air de manière étanche à l'aide de la bande multi STEICO*multi tape P*

Fiche technique

STEICO*multi membra 5*

Membrane pare-vapeur

Certificats et gestion de la qualité

CE

Légende

autres abréviations

pal. Palette
R&L. Rainure et languette
Emb. Emballage
env. environ

FRA France

Conformité

Responsable du contenu
STEICO France SAS
22 Rue des Roses
67170 Brumath
France
Internet : www.steico.com
Courriel : contact@steico.com

Version : 2
Date : 2026-09-21

Clause de non-responsabilité
Le contenu de ce document a été rédigé avec le plus grand soin. Les normes et réglementations applicables peuvent toutefois évoluer. STEICO ne garantit pas l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des normes et réglementations présentées. Vérifiez toujours le respect des normes et des réglementations ainsi que l'adéquation de nos produits à une mise en œuvre spécifique et, si nécessaire, procédez aux modifications nécessaires.

STEICO décline toute responsabilité quant à l'exhaustivité, l'exactitude ou la qualité des informations provenant de tiers.

Validité régionale du document: FRA

La dernière version en date de ce document fait foi. Vous trouverez la version en vigueur ici :
www.steico.com/tds_multi_membra5_fra_fr