Fiche technique

STEICO*multi primer*

Primaire d'accroche pour supports poreux

Primaire sans solvant pour les substrats poreux

- Sans solvant
- Peut être utilisé à partir de -10 °C
- Pénétration élevée
- Temps d'évaporation rapide, bonne résistance à l'eau
- Application efficace du matériau grâce au flacon distributeur pratique

Domaine d'utilisation

- Amélioration de l'adhérence des collages avec STEICO*multi tape*

Données techniques

Température de traitement min	- 10 °C
Base	dispersion aqueuse de polymères acryliques
Propriété du film	élastique (après séchage)
Capacité pour 1 kg	+ STEICOmulti tape F 100 mm env. 35 m + STEICOmulti tape F 150 mm env. 25 m m
Durée de conservation (non ouvert)	12 mois
Temps d'évaporation	~ 14 (à +20 °C/50 % d'humidité relative) min

Formats de livraison

Format	Poids/pc [kg]	Taille [ml]	Nombre/paquet. [pcs]
Tube avec embout	1,10	1000	6

Poids et emballage

Poids/m² [kg]	Poids/pc [kg]	Poids/paquet. [kg]	Emb./paq. Papier/Cart. (approx.) [kg]
1,00	1,1	7,00	0,30

STEICO*multi primer*

Primaire d'accroche pour supports poreux

Notes

Stockage

- Stockez dans un endroit frais et sec entre +15 et +25 °C
- Protégez de la chaleur, du froid et des rayons UV

Élimination

- Éliminez les résidus de matériaux durcis conformément au CED 17 09 04 (déchets de construction et de démolition mélangés)

Méthode d'application

- Pinceau ou rouleau de peinture

Santé et sécurité au travail

- Les informations complémentaires de la fiche de données de sécurité doivent être respectées.

Installation

- Le support doit être sec et exempt de graisse et de poussière
- Secouez bien le flacon avant utilisation
- Appliquez le matériau sur le support par l'ouverture de guidage du flacon et étalez uniformément à l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau à peinture.
- Avant d'appliquer et de presser le STEICO*multi tape*, laissez agir le STEICO*multi primer* jusqu'à ce qu'il devienne transparent (le changement de couleur est autorisé par un contrôle visuel)
- STEICO*multi primer* peut être enlevé avec de l'eau lorsqu'il est frais. Lorsque l'apprêt a durci, le nettoyage n'est généralement possible que mécaniquement

Certificats et gestion de la qualité

Légende

autres abréviations

pal. Palette
R&L. Rainure et languette
Emb. Emballage
env. environ

FRA France

Fiche technique

STEICO*multi primer*

Primaire d'accroche pour supports poreux

Conformité

Responsable du contenu

STEICO France SAS
22 Rue des Roses
67170 Brumath
France
Internet : www.steico.com
Courriel : contact@steico.com

Version : 2
Date : 2026-09-21

Clause de non-responsabilité

Le contenu de ce document a été rédigé avec le plus grand soin. Les normes et réglementations applicables peuvent toutefois évoluer. STEICO ne garantit pas l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des normes et réglementations présentées. Vérifiez toujours le respect des normes et des réglementations ainsi que l'adéquation de nos produits à une mise en œuvre spécifique et, si nécessaire, procédez aux modifications nécessaires.

STEICO décline toute responsabilité quant à l'exhaustivité, l'exactitude ou la qualité des informations provenant de tiers.

Validité régionale du document: FRA

La dernière version en date de ce document fait foi. Vous trouverez la version en vigueur ici :
www.steico.com/tds_multi_primer_fra_fr