Fiche technique

STEICO*multi tape F*

Bande adhésive avec film renforcé

Ruban adhésif haute performance avec film spécial pour usage interne et externe

- Sans solvant
- Peut être utilisé à partir de -10 °C, résistant à la température entre -40° et +100 °C
- Haute résistance aux UV et au vieillissement
- Haute résistance à l'humidité/imperméable à la pluie
- Avec papier détachable fendu pour la formation simple de collages d'angle par exemple

Domaine d'utilisation

- Collage des joints et des raccords des panneaux de fibres de bois STEICO en combinaison avec le STEICO*multi primer*
- Collage des joints et des raccords dans le système de membrane STEICO
- Collage d'assemblage pour STEICO*fix* et STEICO*tri* isolant pour appui de fenêtre

Données techniques

Résistance à la température	-40/+100 °C
Température de mise en œuvre	>-10 ; La surface doit être sèche et exempte de glace °C
Inclinaison minimale du toit	10 °
Adhésif	Dispersion acrylique, sans solvant
Supports adhésifs	Film spécial stabilisé aux UV avec treillis en polyester, adhésion sur
Couleur	Gris
Épaisseur (sans couverture)	~ 0,3 mm
Résistance aux UV	12 mois
Résistance au pelage	conforme à la norme DIN 4108/11
Résistance au pelage après vieillissement	conforme à la norme DIN 4108/11

Formats de livraison

Longueur [mm]	Largeur [mm]	Séparation du papier détachable [mm]	Nombre/paquet. [pcs]
25000	60	-	10

Livraison en rouleau avec bande de papier détachable prédécoupée dans la longueur

Longueur [mm]	Largeur [mm]	Séparation du papier détachable [mm]	Nombre/paquet. [pcs]
25000	60	20/40	10
25000	100	50/50	6
25000	150	75/75	4

Fiche technique

STEICO*multi tape F*

Bande adhésive avec film renforcé

Poids et emballage

Longueur [mm]	Largeur [mm]	Poids/m² [kg]	Poids/pc [kg]	Poids/paquet. [kg]	Emb./paq. Papier/Cart. (approx.) [kg]
25000	60	0,65	0,7	7,60	0,60

Livraison en rouleau avec bande de papier détachable prédécoupée dans la longueur

Longueur [mm]	Largeur [mm]	Poids/m² [kg]	Poids/pc [kg]	Poids/paquet. [kg]	Emb./paq. Papier/Cart. (approx.) [kg]
25000	60	0,65	0,7	7,70	0,60
25000	100	1,08	1,1	7,70	0,60
25000	150	1,62	1,8	7,70	0,60

Notes

Stockage

- Stockez dans un endroit frais et sec entre +5 et +25 °C
- Protégez de la chaleur, du froid, de l'humidité et de l'eau stagnante.

Ingrédients

- Dispersion acrylique (sans solvant), film spécial, grille de polyester

Élimination

- Éliminez avec les déchets de construction habituels, respecter les directives légales en vigueur

Découpe

- Couteau tranchant ou autre outil de coupe approprié

Installation

Application dans le système de membrane STEICO

- Les supports doivent être stables, secs et exempts de poussière et de graisse
- Alignez STEICO*tape F* au milieu, retirer le papier de protection étape par étape et frotter vigoureusement la bande adhésive
- Le papier de protection fendu facilite le collage des angles, car les doublures peuvent être retirées progressivement selon les besoins
- Le ruban adhésif doit être appliqué sans plis
- Les collages ne doivent pas se trouver dans de l'eau stagnante. Le collage dans la construction de saunas et de piscines n'est pas autorisé non plus

Pose sur les panneaux de fibres de bois STEICO

- Pré-traitez les panneaux de fibres de bois STEICO dans la zone de collage avec le STEICO*multi primer*
- Après un temps d'évaporation suffisant (si l'apprêt est transparent), appliquer le STEICO*multi tape F*
- La surface de collage par côté de joint doit être d'au moins 50 mm.
- Pour améliorer l'adhérence, il est recommandé d'exercer une pression supplémentaire à l'aide d'un rouleau

STEICO*multi tape F*

Bande adhésive avec film renforcé

Certificats et gestion de la qualité

Légende

autres abréviations

pal. Palette
R&L. Rainure et languette
Emb. Emballage
env. environ

FRA France

Conformité

Responsable du contenu
STEICO France SAS
22 Rue des Roses
67170 Brumath
France
Internet : www.steico.com
Courriel : contact@steico.com

Version : 2
Date : 2026-09-21

Clause de non-responsabilité

Le contenu de ce document a été rédigé avec le plus grand soin. Les normes et réglementations applicables peuvent toutefois évoluer. STEICO ne garantit pas l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des normes et réglementations présentées. Vérifiez toujours le respect des normes et des réglementations ainsi que l'adéquation de nos produits à une mise en œuvre spécifique et, si nécessaire, procédez aux modifications nécessaires.

STEICO décline toute responsabilité quant à l'exhaustivité, l'exactitude ou la qualité des informations provenant de tiers.

Validité régionale du document: FRA

La dernière version en date de ce document fait foi. Vous trouverez la version en vigueur ici :
www.steico.com/tds_multi_tape-f_fra_fr