

STEICO *multi nail* Nageldichtband



- Zusätzliche Abdichtung unter der Konterlattung
- Einseitig selbstklebend, sehr gute Klebeeigenschaften
- Leichtes Handling
- Hohe Elastizität
- Alterungsbeständig

Einsatzbereich



- Zusätzliche Abdichtungsmaßnahme von Schraub- oder Nagelverbindungen der Konterlattung bei Einsatz von STEICOMulti UDB oder STEICOsafe als Unterdeckung

Technischen Daten

Temperaturbeständigkeit [°C]	-40 bis +80
Verarbeitungstemperatur [°C]	ab +5
Raumgewicht [kg/m ³]	ca. 30
Zugfestigkeit längs [N/mm ²]	0,34
Zugfestigkeit quer [N/mm ²]	0,22
Bruchdehnung längs [%]	135
Bruchdehnung quer [%]	115
Material	zellgeschlossenes Polyethylen

Lieferformen

Lieferung in handlichen Kartons

Länge [mm]	Breite [mm]	Anzahl/Pak. [St.]
30000	50	10
30000	80	6

Gewicht und Verpackung

Lieferung in handlichen Kartons

Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Gew./m ² [kg]	Gew./St. [kg]	Gew./Pak. [kg]	Verp./Pak. Papier/ Kartonagen (ca.) [kg]
3	30000	50	0,01	0,2	2,60	0,600
3	30000	80	0,01	0,3	2,60	0,600

☑ Stand: 01/2024 📄 Es gilt die aktuelle Auflage. Irrtum vorbehalten. 📖 Legende siehe letzte Seite

Hinweise

Lagerung

- Trocken, geschützt vor Schmutz, Sonne und Nässe lagern

Inhaltsstoffe

- Zellgeschlossenes Polyethelen mit Synthetikgummi

Entsorgung

- Über den regulären Bauabfall, geltende gesetzliche Richtlinien beachten

Bearbeitung

- Scharfes Messer oder einem anderes geeignetes Schneidwerkzeug

Verarbeitung

- Der Untergrund muss sauber, staubfrei und trocken sein
- Das einseitig selbstklebende Band wird direkt von der Rolle verarbeitet und auf die STEICO*multi UDB* Unterdeckbahn im Lagebereich der Konterlattung fixiert. Anschließend wird die Konterlatte direkt über dem aufgebracht Band positioniert und mechanisch befestigt (Nägeln und Schrauben)
- Entsprechende Fachregeln und Normen sind zu beachten

☰ Legende

Abkürzungen:

Pal. Palette

Gew. Gewicht

Verp. Verpackung

Pak. Paket

St. Stück