

STEICO*secure* Montagequader



- Quader aus Polyurethan-Hartschaum
- Als Druckunterlage zur Lastverteilung in der Putzschicht
- Einfache Integrierung in das STEICO*secure* WDVS-System

Einsatzbereich



- Quader als Druckunterlage für Montagen gegen das WDVS

Technische Daten

Brandverhalten	B2 / E (DIN 4102)
Rohdichte [kg/m ³]	200
Farbe	Weiß
Material	Polyurethan-Hartschaum
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ_8 DE [W/(m*K)]	0,049
Gebrauchslast in der Fläche [kN]	5,9

Lieferformen

Lieferung in handlichen Kartons

Farbton	Dicke [mm]	Maße [mm]	Anzahl/Pak. [St.]
Weiß	80	198*198	4
Weiß	100	198*198	4
Weiß	120	198*198	4
Weiß	140	198*198	2
Weiß	160	198*198	2
Weiß	180	198*198	2
Weiß	200	198*198	2

STEICO *secure* Montagequader

Hinweise

Lagerung

- Trocken, vor UV-Strahlung und Feuchtigkeit schützen

Inhaltsstoffe

- Polyurethan Hartschaum

Entsorgung

- Über den regulären Bauabfall, geltende gesetzliche Richtlinien beachten

Bearbeitung

- Stichsäge, Handkreissäge, Handsäge,

Abeitsschutz und Sicherheit

- Sicherheitsdatenblatt beachten

Verarbeitung

Mauerwerk / Stahlbeton

- Es wird empfohlen, dass Montageelement gleichzeitig mit dem Kleben der Dämmplatten zu setzen
- Die genaue Lage des Quaders einmessen und Position notieren
- Auf die Rückseite des Montagequaders Klebmasse aufziehen
- Das Element muss vollflächig auf dem Untergrund verklebt werden
- Den Quader dämmplattenbündig anpressen
- Anschließend wird die Fassadenfläche armiert und verputzt

Holzbau

- Es wird empfohlen, dass Montageelement gleichzeitig mit der Montage der Dämmplatten zu setzen
- Bei Holzkonstruktionen muss ein vollflächiger und ausreichend tragfähiger Untergrund vorhanden sein
- Die genaue Lage des Quaders einmessen und Position notieren
- Den Montagequader dämmplattenbündig auf der Tragekonstruktion anschrauben
- Anschließend wird die Fassadenfläche armiert und verputzt

Zusatzinformation

- Nach Fertigstellung der Fassade können Verankerungen durch den Quader durchgeführt werden. Dabei ist zu beachten, dass das zu montierende Bauteil vollflächig auf dem Quader aufliegt
- In Abhängigkeit vom gewählten Befestigungsmittel kann eine Wärmebrücke entstehen
- Geschaffene Durchdringungen sind fachgerecht abzudichten mittels Fugendichtband / Dichtstoff

Zertifikate und Qualitätsmanagement



STEICO^{secure} Montagequader

☰ Legende

Abkürzungen:

Pak. Paket

St. Stück